




ROMPOX® - DRAIN

Le mortier perméable pour joints de pavés

ROMPOX® - DRAIN est un mortier pour joints de pavés à base de résine époxy à deux composants, fortement perméable à l'eau. Il est notre classique de la première heure. ROMPOX® - DRAIN est utilisé tout autour de la maison, surtout devant entrées et places de stationnement. Vous pouvez jointoyer presque chaque pierre naturelle ou en béton et dalles à partir d'une largeur de joints d'au moins 5 mm. Vous pouvez protéger ainsi vos surfaces pavées durablement contre la pousse de mauvaises herbes. Avec le mortier pour joints de pavés ROMPOX® - DRAIN fortement perméable à l'eau, vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Car vous consolidez vos surfaces, chemins et entrées sans les sceller.

Propriétés

- largeur de joints à partir de 5 mm
- profondeurs de joints à partir de 30 mm
- perméabilité à l'eau la plus élevée
- pas de pousse de mauvaises herbes
- résistant aux nettoyeurs haute pression
- dureté au pas
- autostabilisant
- emulsifiable à l'eau
- résistant au gel et au sel de déverglaçage
- fortement perméable à l'eau
- pas de voiles de ciment



ROMPOX® - DRAIN

Le mortier perméable pour joints de pavés

TRAITEMENT

Exigences de chantiers: La structure doit être conçue en fonction de la charge de trafic pré-vue. Les règlements et fiches techniques pour la réalisation de surfaces pavées sont à respecter. Les charges futures ne doivent pas occasionner des affaissements de la surface ainsi que la désolidarisation et le déplacement des pavés. Idéalement, il est conseillé d'utiliser le mortier de pose ROMEX® à base de trass accompagné de son système de garantie. Pour un traitement optimal, nous recommandons l'utilisation des outils de traitement ROMEX®.

Préparer: Nettoyer les joints sur une profondeur minimum de 30 mm (sous charge de trafic au 2/3 de la hauteur des pavés ou dalles, largeur des joints minimum 5 mm). Pour les épaisseurs de dalles inférieures à 30 mm, la pose doit se faire en construction liée et tout le joint doit être entièrement rempli de ROMPOX® - DRAIN. En principe, la surface à jointoyer doit être débarrassée de toute sorte de salissures avant le jointoiment. Les surfaces adjacentes qui ne seront pas jointoyées doivent être recouvertes d'une bande collante.

Pré-mouiller: Pré-mouiller la surface. Des surfaces absorbantes ainsi que des températures de sol plus élevées exigent un mouillage préalable plus intensif.

Mélange Sac: Verser le sac de 25 kg de sable dans la bétonnière et démarrer le processus de mélange. Pendant le processus de mélange, ajouter lentement et entièrement les composants résine/durcisseur (1,8 kg), fournis séparément. Après 3 minutes de temps de mélange, ajouter 2 l d'eau. Pour cela, remplir les 2 bidons de résine/durcisseur, vidés auparavant, avec 1 l chacun, puis fermer, bien secouer et ensuite ajouter le contenu dans le mélange. Mélanger à nouveau pendant au moins 3 minutes. Utiliser un malaxeur professionnel ou une bétonnière.

Mélange Seau: Ouvrir le seau, ouvrir les 2 bidons se trouvant à l'intérieur et ajouter lentement et en totalité le contenu dans le composant de remplissage. Pour utiliser complètement le contenu des bidons, il faut les rincer avec de l'eau. Pour cela, il faut remplir les deux bidons de résine/durcisseur, vidés préalablement, avec 1 l chacun, puis fermer, bien secouer et ensuite ajouter le contenu dans le mélange. Commencer le mélange. Plus aucun ajout d'eau est nécessaire! Temps de mélange total: 6 minutes minimum. Utiliser un malaxeur professionnel ou une bétonnière.

Traiter: Verser le mortier de joints prêt à l'emploi sur la surface préalablement humidifiée, puis faire pénétrer soigneusement le mélange dans les joints à l'aide d'une raclette caoutchouc. Afin de profiter au maximum de la fluidité du mortier, celui-ci sera versé à trois ou quatre endroits différents sur la zone de jointoiment. Si le mortier prêt à l'emploi n'est pas utilisé immédiatement et complètement, il faudra mélanger encore une fois la quantité restante pendant la durée de son traitement indiquée, afin d'obtenir de nouveau la fluidité optimale. Tous les outils ainsi que les chaussures de travail devront être nettoyés régulièrement avec un jet d'eau, afin d'éviter des salissures par les liants et les traces de pas sur la surface des pierres.

Nettoyage final: Après env. 10-15 minutes, balayer d'abord soigneusement la surface avec un balai à poils durs, et ensuite rebalayer au balai à poils souples, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus de mortier sur la surface. Les chanfreins des revêtements en briques et de dalles doivent être dégagés, étant donné qu'une adhérence suffisante du mortier n'est pas assurée. Le bon moment pour le nettoyage est arrivé lorsque le balai ne provoque plus de coulures blanchâtres sur la surface. Balayage en diagonale du sens régulier de pose. Les résidus balayés ne doivent plus être utilisés.

Traitement ultérieur: La surface fraîchement traitée est à protéger de la pluie pendant 12-24 heures. La bâche ne doit pas être posée directement sur la surface pavée, afin que l'air puisse circuler.

Remarque importante – résine synthétique: Dans un premier temps, un film très fin de résine synthétique peut persister sur la surface. Il intensifie la couleur de la pierre et la protège contre les salissures. Toutefois, ce film disparaît de la surface sous l'action des agents atmosphériques et par l'usure au cours des prochains mois. En cas de doute, il est conseillé de réaliser un essai préalable avec une zone échantillon avant le jointoiment complet. En principe, un film de résine synthétique n'est pas un vice dans l'exécution. La qualité et la fonctionnalité du joint et de la superficie ne seront pas affectées par ce film. Vous trouverez des informations complémentaires et détaillées dans le compendium ROMEX®.



Données techniques

Selon rapport d'essai no. 55-2909/04 CPH-7134-DRAIN, la couleur „neutre“ d'un produit en sac a été testée		
Système	Résine synthétique à deux composants	
Résistance en compression	15,1 N/mm ² valeur laboratoire 9,2 N/mm ² valeur de chantier	DIN 18555 partie 3
Résistance à la traction en flexion	7,4 N/mm ² valeur laboratoire 5,1 N/mm ² valeur de chantier	DIN 18555 partie 3
Module d'élasticité statique	1 240 N/mm ² valeur laboratoire 1 550 N/mm ² valeur de chantier	DIN 18555 partie 4
Densité de mortier solide	1,57 kg/dm ³ valeur laboratoire 1,29 kg/dm ³ valeur de chantier	DIN 18555 partie 3
Temps de traitement à 20 °C	20-30 minutes	ROMEX®-norme 04
Température du support	> 0 °C à max. 30 °C Avec températures basses durcissement lent, avec températures hautes durcissement rapide	
Ouverture de la surface à 20 °C	24 heures circulation piétonne, 6 jours circulation automobile	
Coefficient de perméabilité à l'eau*	4,96 × 10 ⁻³ m/s = env.15 l/min/m ² Quantité de joints de 10 %	
Stockable	24 mois Composant de résine/durcisseur: sans gel Composant de remplissage: au sec	

Tableau de consommation en kg/m ² – base de calcul: profondeur de joints 30 mm						
largeur de joints	dimension de pierre	80 × 40 cm	60 × 60 cm	32 × 24 cm	24 × 16 cm	9 × 11 cm
	5 mm (min.)	0,7 kg	0,7 kg	1,4 kg	2,0 kg	3,7 kg
	10 mm	1,4 kg	1,3 kg	2,7 kg	3,8 kg	6,6 kg
Dalles polygonales		Nous recommandons ROMPOX® -D1				



Tous les matériaux de remplissage sont des produits naturels, des écarts de couleurs peuvent survenir. Les informations contenues dans ce prospectus sont fondées sur des valeurs empiriques et l'état actuel de la science et sur la pratique. Elles sont toutefois sans engagement et ne justifient aucune relation juridique contractuelle. Toute information antérieure devient invalide avec la publication de ce prospectus, images semblables. Édité en Juin 2020. Sous réserve de modifications.

* Perméable à l'eau selon „Fiche pour aires de circulation permettant l'infiltration“ (MW) Édition 2013

Suivez nous:



ROMEX® NORTH AMERICA

toll-free: 1-844-529-2330

info@romex.us

www.romex.us

info@romexcanada.com

www.romexcanada.com

